



KENDA FARBEN - ПРЕДПРИЯТИЕ
С КАЧЕСТВОМ, ПРИЗНАНЫМ
СЕРТИФИКАТОМ ISO 9001

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Серия 117

SATREAT

SATREAT

- **ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ** ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ХЛОРИРУЮЩИЙ РАСТВОР ДЛЯ ПОДОШВ ИЗ ПОРИСТОЙ РЕЗИНЫ (НА ОСНОВЕ БУТАДИЕНСТИРОЛЬНОГО КАУЧУКА) И ИЗ ТЭП.
- **ХАРАКТЕРИСТИКИ**
 - Прозрачная жидкость
 - Воспламеняемо
- **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ**
 - ❑ Когда необходимо склеить или окрасить подошву из пористой резины или из ТЭП, необходима предварительная обработка хлорированием.
 - ❑ Нанести **SATREAT** на склеиваемую или окрашиваемую поверхность подошвы при помощи специальной машины для хлорирования погружением или просто смочить щеткой или влажной тряпкой.
 - ❑ **SATREAT** сохнет приблизительно 20 сек. Через 10-15 мин. подошва готова к склеиванию или окрашиванию (для подошв из ТЭП это время должно составлять по крайней мере
 - ❑ 30 мин.)
 - Эффект хлорирования продолжится от мин. 72 часов до максимум 1 месяца, в зависимости от материала.
- **УПАКОВКА** Бочки по 16 л.
- **ХРАНЕНИЕ** Срок хранения - около 6 мес., если хранить в плотнозакрытых оригинальных емкостях изготовителя в сухом хорошо проветриваемом помещении. После открытия тары продукт должен быть использован в течении месяца. Если перелить **SATREAT** в другую емкость, его действенность длится 8 часов, то же самое происходит, если оставить упаковку-оригинал открытой. После взятия минимального необходимого количества рекомендуется незамедлительно закрыть тару. Отлитый и неиспользованный **SATREAT** нельзя снова переливать в оригинальную упаковку, чтобы не испортить оставшийся продукт.

03-07-2012 RM/pm

Предоставляем Вам вышеизложенные технические информации, которые соответствуют лучшему опыту нашей работы, с целью исключительно ориентировочной без каких-либо обязательств с нашей стороны.